



## IMPRIMANTE PARA MUROS BLANCO

### DESCRIPCIÓN.

Es un producto elaborado a base de Látex Vinil Acrílico, recomendado para el sellado de poros en la superficie de concreto tarrajado o previamente pintadas antes de dar el acabado final.

Por su alta concentración de látex y cargas tiene la propiedad de fijar, rellenar e incrementar el rendimiento de los acabados y ayuda al cubrimiento por ser de color blanco.

### USOS.

Recomendado para sellar superficies nuevas, empastadas o pintadas antes de aplicar el acabado final.

### 1. CARACTERÍSTICAS

- VEHICULO

Co polímero Vinil Acrílico.

- SÓLIDOS EN VOLUMEN

42% +/- 2.

- SÓLIDOS EN PESO

51% +/- 2.

- COLOR

Blanco.

- ACABADO

Mate.

- DENSIDAD

5.40 +/- 0.05 Kg. /Gln.

- CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)

Para color puro: 7.0 gr. /Lt.

- TIEMPOS DE SECADO

Al Tacto: 30 min.

Lijado y Repintado: 3 a 4 horas.

- NÚMERO DE MANOS RECOMENDADOS

2 manos.

- RENDIMIENTOS

40 m<sup>2</sup>/gln. Por capa en paredes nuevas considerando pérdidas por aplicación y trasegado del producto.

65 m<sup>2</sup>/gln. En paredes empastadas o ya pintadas en una mano.

Este rendimiento cambia en función del espesor que se aplica y de la porosidad de la superficie.

- DILUCIÓN

Para paredes nuevas sobre tarrajado 100% con agua limpia (1 gln. de Imprimante con 1 gln. de agua).

Para paredes ya pintadas o empastadas 200% con agua limpia (1 gln. de Imprimante con 2 gln. de agua).

- TIEMPO DE ALMACENAJE

12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C)



## 2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa, salitre y otras impurezas.

El Imprimante para Muro Blanco, se aplica sobre superficies con pintura antigua bien adherida, pudiéndose recubrir posteriormente con cualquiera de las pinturas de acabado.

## 3. CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE:

Mínima: 5°C

Máxima: 40°C

- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:

Mínima: 5°C

Máxima: 35°C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío.

- HUMEDAD RELATIVA:

Mínima: 10%

Máxima: 85%

## 4. FORMA DE APLICACIÓN

Brocha, Rodillo o Pistola Convencional.

## 5. ACABADOS RECOMENDADOS

- Satinado Duravinil
- Latex ultra premium
- Esmalte Sintético
- Oleo mate we

Cualquier consulta adicional contactarse con Nuestro Departamento de Servicio Técnico.