



## OLEO MATE

### ESMALTE ALQUIDICO SIN BRILLO

#### DESCRIPCIÓN

OLEO MATE es un esmalte de acabado mate formulado con resinas alquídicas modificadas, de excelente adherencia y resistencia al lavado.

#### USOS DEL PRODUCTO

Su uso es recomendado en mampostería, yeso, cemento, madera y acero, otorgando un elegante acabado sin brillo, resistente y de alta protección. Está disponible en diferentes colores según carta o a solicitud. OLEO MATE se aplica generalmente en dos manos, tanto sobre superficies nuevas como previamente pintadas, pero adecuadamente preparadas.

#### PROPIEDADES TÍPICAS

Tipo	Alquídico modificado
Sólidos en volumen	48% +/- 2%
Sólidos en peso	71% +/- 2%
Contenido de volátiles (VOC)	Para color blanco puro, sin reducción: 408 gr./lt.
Colores	Según carta de colores
Acabado	Mate o semi mate, a elección
Espesor seco recomendado	1.0-1.5 mils secos (25.0-37.5 micrones) por capa
Rendimiento teórico	48 m <sup>2</sup> /gln. a 1.5 mils secos, sin considerar pérdidas por aplicación
Rendimiento práctico	28.8 m <sup>2</sup> /gln. a 1.5 mils secos considerando 40% de pérdidas El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
Resistencia al calor seco	90° C máximo
Solvente para dilución y limpieza	Aguarraz

#### TIEMPOS DE SECADO, a 3 mils Húmedos, 25° C y 50% de humedad relativa\*

Al tacto	2-3 horas
Repintar	24 horas

\*Los tiempos de secado dependen de la temperatura, humedad relativa y del espesor aplicado.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies previamente pintadas deben limpiarse bien para quitarles la grasa, el polvo, etc. Si la superficie que se va a pintar tiene brillo, lijar esta suavemente para facilitar la adhesión.

En superficies nuevas debe aplicarse dos manos de OLEO MATE.

- PAREDES

En caso de paredes previamente pintadas, se limpiarán como se indica líneas arriba.

En caso de superficies pintadas anteriormente con temple, este se debe quitar por completo con un cepillo de alambre, luego aplicar una mano de SELLADOR ANTIALCALINO.

En paredes recién construidas dejar secar de dos a tres meses y aplicar una mano de SELLADOR ANTIALCALINO para sellar la porosidad y obtener mejor acabado, mayor rendimiento y evitar la saponificación que ocurre con los acabados óleo-resinosos. Dejar secar el SELLADOR ANTIALCALINO durante 6 horas antes de aplicar el OLEO MATE.



- **MADERA**

Aplicar dos manos de OLEO MATE; dejar secar la primera mano 24 horas, lijar suavemente y aplicar la segunda mano. Para obtener un mejor acabado, en caso de madera muy porosa, aplicar primero una mano de BASE BLANCA PARA MADERA o BASE COMBO.

- **ACERO**

Para una mayor protección contra la oxidación sobre superficies de acero, aplicar previamente una o dos manos de BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ VERDE o PRIMER ACRILICO ENTINTABLE. Para el anticorrosivo, la preparación de superficie debe ser como mínimo limpieza manual o mecánica según norma SSPC-SP2 o SP3. Optimo Arenado Comercial según norma SSPC-SP6. Perfil de rugosidad 0.5-1.0 mil.

## **PREPARACIÓN DEL PRODUCTO**

Agitar vigorosamente hasta homogenizar. Usar tal y como viene en el envase.

## **MÉTODOS DE APLICACIÓN**

- **BROCHA Y/O RODILLO**

No requiere dilución.

- **PISTOLA CONVENCIONAL**

Diluir aproximadamente al 20-25% con Aguarraz. Equipo de Vilbiss o similar, casquillo 704, pico de fluido E, F, FF, presión de atomización 50 psi, presión de pintura 15 - 20 psi.

NOTA: Los porcentajes de dilución que se indican se aplican solo si se usan los espesores y equipos recomendados.

## **CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN**

- **TEMPERATURA AMBIENTE:** Mínimo: 5° C - máximo: 40°C
- **TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:** Mínimo: 5° C - máximo: 40°C
- **HUMEDAD RELATIVA:** Mínimo: 10 % - máximo: 85 %

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima de la temperatura del punto de rocío.

## **SISTEMAS RECOMENDADOS**

- **Acero-base zincromato**

1 capa de BASE ZINCROMATO AUTOMOTRIZ VERDE a 1.5-2.0 mils secos

2 capas de OLEO MATE a 1.5 mils secos/capa

- **Acero-base alquídica estirenada**

1 capa de PRIMER ACRILICO ENTINTABLE a 1.5-2.0 mils secos

2 capas de OLEO MATE a 1.5 mils secos/capa

- **Paredes**

1 capa de SELLADOR ANTIALCALINO a 1.0-1.5 mils secos

2 capas de OLEO MATE a 1.5 mils secos/capa

## **CONDICIONES DE ALMACENAJE**

El tiempo de vida Útil en almacén es de 12 meses sin usar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado (25° C).